


日期	2025.3.12			
客户名称	KTK-Mouldtec GmbH			
钢种	作业名	模号	数量	重量 (kg)
1.2343	真空淬火	WZ-1253	2	
入货检测判定	OK	NO		
炉号 (01) 数量 (2) 确认 (肖) 口 L.NIS (风冲-油冷) 口 3.NQ (油冷) 口 2.NES (气冷) 口 4.NQ (分阶段淬火)				
出货照片:				
				
作业记录				
炉号 (7) 数量 () 操作者: OK NO				
时间: 550 590 8H OK NO				
炉号 () 数量 () 操作者: OK NO				
时间: 550 590 8H OK NO				
炉号 () 数量 () 操作者: OK NO				
时间: 550 590 8H OK NO				
其他处理 (NWC 口 RT 口 T 口 AG 口 ST 口 超深冷口) 数量 ()				
时间: 操作者: 实测硬度: OK NO				
-180° 5H				
备注: 以上记录只登记客户要求的数据! 数字不能涂改, 保存1年, 本报告部分项目和部分工件抽检, 氮化工件				
注: 淬火硬度用HRC, 氮化硬度用HV, 氮化工件请当场检验, 检查, 交货完毕如有碰伤, 请检查, 外观、硬度、变形量、如有异常, 请及时联络我司, 如加工后我司概不负责。				

广东德力特殊钢材有限公司
热处理报告
广东省东莞市石排镇东坑村水厂路14号 0768-86551828



24312